



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₁₂
Polyethyleen dampremmende laag

EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₁₂

Polyethyleen dampremmende laag

LDPE film geschikt voor gebruik als dampremmende laag op daken afgedicht met RENOLIT ALKORPLAN, RENOLIT ALKORTEC en RENOLIT ALKORTOP membranen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

	81012	81012	81012		Normen
dikte	0,20	0,25	0,40	mm	EN 1849-2
kleur	blauw doorschijnend				
densiteit	0,92	0,92	0,92	g/cm ³	ASTM D 1505
mechanische eigenschappen					
treksterkte	≥ 100	≥ 135	≥ 200	N/50 mm	EN 12311-2
rek bij breuk	≥ 200	≥ 300	≥ 400	%	EN 12311-2
dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt					
	≥ μ.s 95	≥ μ.s 119	≥ μ.s 200	m	EN 1931
brandreactie	Klasse F	Klasse F	Klasse F		EN 13501-1

TOEPASSING

- De plaatsing van het damp scherm dient volgens de geldende systeemrichtlijnen RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC of ALKORTOP te gebeuren en in overeenstemming met de nationaal en/of regionaal geldende normen.
- Voor RENOLIT ALKORTOP moet minstens een dikte van 0,40 mm genomen worden.

EIGENSCHAPPEN

- rotvast
- oliebestendig
- bestand tegen hoge vochtigheidsgraad
- Brandklasse F volgens EN 13501-1
- bitumenbestendig
- bestand tegen een breed gamma chemische stoffen
- voldoet aan de norm EN 13984 voor toepassing als dampremmende laag in de constructie van gebouwen

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₅₇ DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND

- De overlapping van het damp scherm van 50 mm wordt vastgehecht met een dubbelzijdige kleefband van butylrubber RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₅₇.

VERPAKKING

damp scherm	breedte	lengte	gewicht	gewicht/rol	rollen/pallet
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ 0,20	4,00 m	50 m*	0,20 kg/m ²	40 kg	18
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ 0,25	6,00 m	25 m**	0,24 kg/m ²	36 kg	21
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ 0,40	4,00 m	25 m***	0,40 kg/m ²	40 kg	20

* geleverd in 2 gevouwen op rol van 2,00 m
 geleverd in 3 gevouwen op rol van 1,60 m *geleverd in 4 gevouwen op rol van 1,05 m

dubbelzijdige kleefband	breedte	lengte	gewicht	gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₅₇	1,5 cm	25 m	1,5 mm	0,1 kg

OPSLAG

- damp scherm: de rollen worden liggend in de originele verpakking bewaard.
- dubbelzijdige kleefband: ≥ 24 m houdbaar in de originele verpakking bij temperaturen tussen +10°C and +20°C.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V - Verkoop
 Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
 Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31 - Fax +32 55 31 86 58
renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.