

# DERBICOAT HP SELFIX

*De zelfklevende voorbereidingslaag*

## Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag, samengesteld uit een elastomeer bitumenmengsel, een versterkte niet-geweven polyesterinlage en een macro geperforeerde polyethyleenfolie aan de bovenzijde.
- ▶ DERBICOAT HP SELFIX heeft een zelfklevende onderzijde alsmede een zelfklevende overlap, van 13 centimeter breed aan één langsijde op de bovenkant, beiden beschermd door een siliconenfilm.



## Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Koude buigbaarheid	EN 1109	MLV	-25	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	500/400	N/50 mm
Rik tot breuk L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	40/55	%
Scheurweerstand bij spijker	EN 12310-1	MDV (± 20%)	200	N

MLV : Manufacturer Limiting Value  
MDV : Manufacturer Declared Value

## Specifieke eigenschappen

DERBICOAT HP SELFIX kan toegepast worden als onderlaag op de isolatie en als dampremmende laag onder de isolatie op gesloten ondergronden en staaldak.

## Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV (±0,2)	2	mm
Breedte	EN 1849-1	MLV	1,10	m
lengte	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Oppervlakte		MLV	14	m <sup>2</sup>
Wapening niet-geweven met glas versterkt polyester		MDV (±15%)	170	g/m <sup>2</sup>
Rolgewicht l		MDV (±2,0)	29	kg
Aantal rollen/pallet			25	

## Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, in krimpfolie, vrij van de grond, bij een temperatuur van 10 tot 25 °C te worden opgeslagen.  
Maximale opslagtijd : 1 jaar



Milieuvriendelijk

Gemakkelijke verwerking



ZELF-KLEVENDE

CE



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certificaties

