



DERBISEAL S

Gemodificeerde bitumineuze snelhechtende pasta

Beschrijving

- ▶ DERBISEAL S is een gemodificeerde bitumineuze snelhechtende pasta voor het verkleven van diverse isolatiematerialen en de overlappingsen van een waterdichtingsmembraan.

Voordelen

- ▶ Uitstekende hechting van diverse isolatiematerialen door een selecte samenstelling van bitumen en polymeren
- ▶ Eén product volstaat voor zowel het verkleven van isolatie en de overlappingsen van een waterdichtingsmembraan
- ▶ Gebruiksklaar product
- ▶ 100% vlamvrij werken
- ▶ Geen doorboringen van de staalplaat (geen schroefpunten zichtbaar aan de binnenzijde).



Plaatsing

- Verbruik :
- Verkleving van compatibele isolatieplaten :
Minimum verbruik van 750 g/m² in de centrale zone tot 1250 g/m² in rand- en hoekzones.
 - Met strepen : 150 g/lm (± 30 mm breed en ± 4 mm, dik).
Minimaal 5 strepen/meter.
 - Met contactpunten : ± 150 g per punt. Minimaal 5 punten/paneel (1 bij elke hoek en 1 centraal).
 - DERBIGUM overlappingsen :
 - Voor de lingsnaden 2 strepen, of 300 g/lm
 - Voor kopse naden 3 strepen, of 450 g/lm
 - Breedte van de streep ± 30 mm ; dikte van de streep ± 4 mm
- Toebehoren :
- truweel
 - handpistool K2 en drukpistool MASTIC GUN K4
 - warmepomp K15
- Verwerkingstemperatuur :
- zomergrade : van 15 tot 35 °C
 - wintergrade : van 5 tot 20 °C
- Reiniging : DERBICLEAN NT

Verpakking

- Bus van : 12 kg / 25 kg / 30 kg (speciaal voor warmepomp K15)
- Worst van : 1,5 kg / 3 kg

Technische informatie

- Dichtheid : 1,1 kg/l
- Niet vluchtig residu : 85 %
- Vlampunt cc : ≈ 23 °C

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



leest en vervingt elk vorig gepubliceerd document.

WWW.DERBIGUM.BE

